



# FIXFON OPAQUE



## IMPRESSION / SOUS COUCHE AUX RESINES ACRYLIQUES EN PHASE SOLVANT



### DEFINITION

Impression / sous couche aux résines acryliques plastifiées en phase solvant.

### DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Spécial bardages métalliques prélaqués ou galvanisés.
- Bétons et dérivés, mortier de plâtres, peintures minérales.
- Fixation des fonds poreux et pulvérulents.

### PROPRIETES

- Aspect mat.
- Excellente pénétration des fonds favorisant l'adhérence.
- Excellente fixation des fonds, notamment sur les anciennes peintures minérales.
- Microporeux.
- Bon pouvoir opacifiant.
- Insaponifiable.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

### CARACTERISTIQUES

|   |  |
|---|--|
| <b>Aspect du film</b>                     | Mat.   |
| <b>Aspect en pot</b>                      | Légèrement gélifié.  |
| <b>Extrait sec Volumique</b>              | 42%.   |
| <b>Extrait sec Pondéral</b>               | 66%.   |
| <b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1) | 1,36 Kg/dm <sup>3</sup> .  |
| <b>Point éclair</b>                       | 44°C.  |
| <b>Séchage</b>                            | Sec : 1 heure.<br>Recouvrable : 24 heures.   |
| <b>Rendement</b> (NF T 30-073)            | 7-10 m <sup>2</sup> /L selon nature du support.  |
| <b>Teinte en stock</b>                    | Blanc.   |
| <b>Conditionnement</b>                    | 15 L.  |
| <b>Conservation en stock</b>              | 12 mois en emballage d'origine non ouvert.   |
| <b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005) | Famille I classe 7b1.  |
| <b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)       | Valeur limite en UE (cat.A/h) : 750 g/l (2010)<br>Ce produit contient au maximum 600 g/l COV.<br>Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte. |